

KARTA DANYCH PRODUKTU

ISO-TOP KLEJ FLEX PA



OPIS PRODUKTU

ISO-TOP KLEJ FLEX PA to wysokiej jakości elastyczna i samoprzylepna masa uszczelniająca do tworzenia trwale szczelnych połączeń folii okiennych ISO-CONNECT zgodnie z RAL lub DIN 4108-7 do konstrukcji budynku. Jego szerokie spektrum przyczepności trwale łączy folie paroizolacyjne i paroblokujące, membrany klimatyczne, włókninę, papier pakowy itp. hermetycznie z murem, tynkiem i drewnem oraz niezawodnie kompensuje szczelnie np. nierówności w murze. Ze względu na elastyczną i trwale przylegającą strukturę idealnie nadaje się do formowania połączeń czołowych i narożnikowych wielofunkcyjnych taśm uszczelniających.

ZASTOSOWANIE

- do wewnętrznego klejenia folii okiennych, takich jak ISO-CONNECT INSIDE „BLUE LINE”, FD i VARIO SD, a także do klejenia doczołowego wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi, jak ISO-BLOCO ONE, ONE CONTROL i RENO w obszarze wewnętrznym (formowanie narożników)
- do stosowania jako hermetyczna masa naprawcza we wnętrzach, np. membran foliowych uszkodzonych na etapie budowy
- szczelne łączenie folii paroizolacyjnych, paroblokujących i membran klimatycznych, włókniny, papieru pakowego itp. w suchej zabudowie

ZALETY PRODUKTU

- gotowy do natychmiastowego użycia
- wysoka początkowa i trwała siła klejenia
- nadaje się również do bardziej strukturalnych podłoży
- odporny na starzenie
- nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- bezwonny
- umożliwia szczelne połączenie zgodnie z DIN 4108-7, GEG, Ö-Norm
- możliwość zamalowywania

ISO-TOP KLEJ FLEX PA

Dane techniczne	Normy	Klasyfikacja
Kolor		jasnoniebieski
Podstawa		dyspersja akrylowa
Utwardzanie		suszenie fizyczne
Konsystencja		niska lepkość - pastowata
Gęstość w g / cm ³	DIN 53479 DIN EN ISO 845	ok. 1,2
Utworzenie się powłoki		trwale lepki
Szybkość utwardzania		ok. 2mm / 24 godz
Odporność na temperaturę		-40°C do +100°C
Wydajność		w zależności od chropowatości powierzchni i dla ściegu 8mm, ok. 6 m / kartusz
Penetracja	DIN 51579	195 +- 30 1/10 mm (5 sekund)
Współczynnik sd		ok. 35m przy 10 mm
Klasa materiału budowlanego / ognioodporność	DIN 13501-1	klasa E
Temperatura zastosowania		+5°C do +40°C
Okres magazynowania		24 miesiące, w miejscu suchym i oryginalnym opakowaniu
Temperatura magazynowania		+5°C do +40°C

Mierzone w klimacie normalnym DIN EN ISO 29 przy 23°C / 50% dl. wzgl. Wartości mogą się zmieniać przy innych wartościach otoczenia (temperatura, wilgotność, podłoże).

PRZETWARZANIE

Powierzchnia klejąca musi być suchą, nośną, twardą i wolną od środków antyadhezyjnych, jak kurz, olej lub tłuszcz. Większe wgłębienia przed zastosowaniem wyszpachlować. Normalne nierówności wyrównać przez odpowiednie nałożenia potrzebnej ilości kleju. Do porowatego podłoża zastosować, wstępnie według zapotrzebowania ISO-TOP BLUE PRIMER. Ścieg w szerokości 8 do 10 mm nałożyć na podłożę. Folię, włókninę, karton lub papier przyłożyć na jeszcze świeży ścieg kleju i docisnąć odpowiednim narzędziem. W przypadku folii do tarczenia okien należy nałożyć tyle ISO-TOP KLEJ FLEX PA, aby po dociśnięciu folii uzyskać szerokość kleju, co najmniej 30 mm i 1 mm grubości. Zgodnie z odpowiednimi normami, np. DIN 18540, elastycznych uszczelnaczy nie należy malować na całej powierzchni, ponieważ podczas naprężeń i ruchów w powłoce nieelastycznej mogą powstawać pęknięcia. Nadaje się do wszystkich typowych podłoży budowlanych, takich jak, beton, cement włóknisty, płyty gipsowo-kartonowe, cegła wapienno-piaskowa, gazobeton, tynk itp. Zasadniczo zalecamy najpierw przeprowadzenie testu przyczepności i kompatybilności na każdym podłożu. Połączenie klejowe należy chronić przed deszczem i wilgocią.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Ostrzeżenia o zagrożeniach, porady dotyczące bezpieczeństwa, warunki przechowywania, instrukcje utylizacji i etykiety transportowe można znaleźć w naszych kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej WE.

FORMULARZ DOSTAWY

Karton 12 kartuszy (310 ml)