

KARTA DANYCH PRODUKTU

ISO-TOP KLEJ FLEX SP



OPIS PRODUKTU

ISO-TOP KLEJ FLEX SP to wysokiej jakości, plasto-elastyczny klej budowlany 1K o dobrej początkowej sile klejenia na bazie dyspersji akrylowej. Idealnie nadaje się do szczelnego klejenia folii okiennych ISO-CONNECT przed powietrzem, wiatrem i deszczem, a także do codziennych prac związanych z klejeniem, takich jak usługi stolarskie, fugowanie parapetów oraz wypełnianie pęknięć w ścianach i otworów na kołki. Osiąga dobrą przyczepność do wszystkich porowatych, standardowych podłoży budowlanych, takich jak surowe drewno, beton, cegła i płyty gipsowe.

ZASTOSOWANIE

- służy do klejenia folii do połączeń okiennych, takich jak ISO-CONNECT INSIDE „BLUE LINE”, FD i VARIO SD (strona z włókniny) wewnątrz pomieszczeń
- służy do łączenia spoin, np. między elementami elewacji, łączenia spoin wokół ram okiennych, połączeń w murze, betonie itp.
- klejenie w obszarze elementów budowlanych wszystkich powszechnych materiałów budowlanych, takich jak krawędzie tynków, ściany okienne, panele, płyty i elementy prefabrykowane
- klejenie wariantów COMPLETE na trudnych podłożach
- klejenie spoin przylegających do bardzo chłonnych, porowatych podłoży, takich jak beton

ZALETY PRODUKTU

- gotowy do natychmiastowego użycia
- bardzo dobra przyczepność na porowatych powszechnie stosowanych podłożach w budownictwie
- nadaje się również do bardziej strukturalnych powierzchni
- utwardza się niezależnie i bez dodawania wilgoci
- trwale elastyczny
- bardzo łatwy w obróbce
- trwały kolor i wodoodporny po utwardzeniu
- malowalny / możliwy do pomalowania



Przykład zastosowania: ISO-TOP KLEJ FLEX SP



ISO-TOP KLEJ FLEX SP

Dane techniczne	Normy	Klasyfikacja
Kolor		biały
Podstawa		dyspersja akrylowa
Utwardzanie		suszenie fizyczne
Konsystencja		niska lepkość - pastowata
Gęstość w g / cm ³	DIN 53479 DIN EN ISO 845	ok. 1,7
Utworzenie się powłoki		ok. 20 minut
Szybkość utwardzania		ok. 2 mm / 24 godz
Odporność na temperaturę		-20°C do +80°C
Wydajność		zakres w zależności od chropowatości powierzchni i przy jednej 8 mm ścieżce kleju, ok. 10 m / opakowanie foliowe
Współczynnik sd		ok. 17 m przy 10 mm
Klasa materiału budowlanego / ognioodporność	DIN 13501-1	klasa E
Temperatura zastosowania		+5°C do +40°C
Okres magazynowania		12 miesięcy, w miejscu suchym i oryginalnym opakowaniu
Temperatura magazynowania		+5°C do +25°C

Mierzone w klimacie normalnym DIN EN ISO 29 przy 23°C / 50 % dl. wzgl. Wartości mogą się zmieniać przy innych wartościach otoczenia (temperatura, wilgotność, podłoże).

PRZETWARZANIE

Powierzchnia klejąca musi być sucha, nośna, twarda i wolna od środków antyadhezyjnych, jak kurz, olej lub tłuszcz. Większe wgłębienia przed zastosowaniem wyszpachlować. Normalne nierówności wyrównać przez odpowiednie nałożenia potrzebnej ilości kleju. Do porowatego podłoża zastosować, wstępnie według zapotrzebowania ISO-TOP BLUE PRIMER. Ścieg w szerokości 8 do 10 mm nałożyć na podłoże. Folię, włókninę, karton lub papier przyłożyć na jeszcze świeży ścieg kleju i docisnąć odpowiednim narzędziem. W przypadku folii do łączenia okien należy nałożyć tyle ISO-TOP KLEJ FLEX SP, aby po dociśnięciu folii uzyskać szerokość kleju, co najmniej 30 mm i 1 mm grubości. Zgodnie z odpowiednimi normami, np. DIN 18540, elastycznych uszczelniaczy nie należy malować na całej powierzchni, ponieważ podczas naprężeń i ruchów w powłoce nieelastycznej mogą powstawać pęknięcia. Nadaje się do wszystkich typowych podłoży budowlanych, takich jak, beton, cement włóknisty, płyty gipsowo-kartonowe, cegła wapienno-piaskowa, gazobeton, tynk itp. Zasadniczo zalecamy najpierw przeprowadzenie testu przyczepności i kompatybilności na każdym podłożu. Połączenie klejowe należy chronić przed deszczem i wilgocią.

BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia o zagrożeniach, porady dotyczące bezpieczeństwa, warunki przechowywania, instrukcje utylizacji i etykiety transportowe można znaleźć w naszych kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej WE.

FORMULARZ DOSTAWY

Karton 12 opakowań foliowych (600 ml)